



# StoTex Classic / StoTap Pro

(Toile de fibre de verre à peindre pour murs intérieurs)

## Description du produit

StoTex est une toile à peindre en fibre de verre utilisée comme revêtement mural décoratif, lessivable.

## Caractéristiques

Tous les types de StoTex sont ignifugés. Les bords sont coupés droit et l'application peut donc se faire, soit bord à bord, soit par recouvrement avec une double coupe.

### Tenue à l'humidité

StoTex est imputrescible car elle est composée de 100% de fibre de verre. Cette composition lui confère également une excellente inertie face aux agents chimiques.

### Lessivable

Avec les finitions StoColor Latex. Résistant aux détergents et désinfectants usuels.

### Résistance mécanique

Excellente résistance aux agressions mécaniques (rayures, chocs, etc.)

## Domaine d'utilisation

StoTex est utilisée à l'intérieur dans tous les domaines tant privé (salons, cuisines, salles de bains, cages d'escalier) que professionnel (hôpitaux, cabinets médicaux, jardins d'enfants, etc.).

## Limite d'utilisation

Ne pas appliquer sur supports humides.

## Conditions de mise en oeuvre

### Préparation du support

Elimination totale de toute trace de papiers peints, et de peinture. Le support doit être porteur, propre et sec.

Appliquer une couche de fixateur de fond StoPrim Plex sur le support sec.

Sur du panneau de plâtre cartonné, appliquer une couche de StoPrim Isol.

Le cas échéant, ragréer les inégalités avec StoLevell In Fine.

### Mise en oeuvre de StoTex

- Afin d'éviter toutes différences de structure, veillez à ne pas coller StoTex à l'envers ou dans le mauvais sens.
- Appliquer, à l'aide d'un rouleau à alvéoles, StoTex Coll sur une largeur de 1 à 2 lés sur le support. Appliquer ensuite StoTex dans la colle encore fraîche en la plaquant avec un outil approprié (taloche plastique).
- Les éventuels défauts sont identifiés, lors de la fabrication, au bord par une bande adhésive rouge. La part de toile défectueuse a été rajoutée lors du conditionnement.

- Lors de la pose, prévoir un supplément de 10 à 15 cm par rapport à la mesure réelle de la surface à recouvrir.
- Lors d'un recouvrement d'angle vif il faudra dépasser l'angle d'au moins 10 à 15 cm.

## Possibilités de finitions et consommations.

StoTex Coll :  
0,2 à 0,25 kg/m<sup>2</sup>

Peintures de finition en deux couches :  
0,3 à 0,4 l/m<sup>2</sup>  
-StoColor Latex 3000 (finition mate), 4000 et 5000 (satiné)

Après l'application de la première couche procéder au ponçage des fibres dressées. Attendre 24 Heures avant d'appliquer la seconde couche de peinture. Pour obtenir un résultat optimum et une finition uniforme, appliquer les couches de peintures au rouleau par passes croisées puis repasser le rouleau à la verticale sur toute la surface.

## Mesure de sécurité

Aucune mesure de sécurité particulière n'est nécessaire (masque, etc...).

## Traitement des déchets

Le matériau peut être remis avec les déchets domestiques.

**Forme de livraison**

**Désignation et N° d'article**  
(voir tableau).

**Conditionnement**

En carton. Sous forme de rouleau de 1m de large. Longueur variable en fonction de la structure. (Voir tableau).

**Stockage et transport****Stockage**

A l'abri de l'humidité.

**Transport**

Aucune mesure particulière de précautions. Non soumis à l'étiquetage.

N° d'Art.	Type	Poids / m <sup>2</sup> (en gr.)	Structure	Longueur du rouleau (en m)
02509-001	Tap Pro 100 S	35	Voile	50
02513-001	Tap Pro 500	120	Cellulose	25
02531-001	Tex Classic 205 S	125	Super fin	50
02574-002	Tex Project 2000 S	130	Standard	2 x 50
02520-003	Tex Classic 215 S	115	Standard (fin)	50
02980-004	Tex Classic 220 S	165	Standard (moyen)	50
02500-001	Tex Classic 225 S	150	Standard (moyen)	50
02526-003	Tex Classic 235 S	200	Standard (très gros)	25
02981-002	Tex Classic 240 S	220	Double fil	25
02501-001	Tex Classic 245 S	150	Jute (fin)	50
04918-001	Tex Classic 250 S	195	Bandes fines	50
04919-001	Tex Classic 255 S	190	Points	50
04920-001	Tex Classic 260 S	210	Losange	50
02528-002	Tex Classic 265 S	180	Chevrons	25

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : [www.sto.fr](http://www.sto.fr)

## Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

## Sto SAS

### Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré  
B.P. 40045  
95872 BEZONS Cédex  
Tél 01 34 34 57 00  
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 515 F

### Centres de Distribution de :

#### Dijon

Tél 03 80 51 77 42  
Fax 03 80 54 01 31

#### Nancy

Tél 03 83 59 48 49  
Fax 03 83 59 48 50

#### Usine de la

#### Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00  
Fax 02 51 41 40 97

### Assistance Technique

Tél 0 820 20 27 20  
Fax 0 820 20 27 21

#### Lyon

Tél 04 72 79 41 90  
Fax 04 72 79 41 99

#### Paris

Tél 01 34 34 57 00  
Fax 01 34 34 56 60

#### Aubagne

Tél 04 42 18 39 40  
Fax 04 42 01 69 00

#### Metz

Tél 03 87 54 12 20  
Fax 03 87 32 40 28

#### Thonon

Tél 04 50 71 04 78  
Fax 04 50 71 88 66

#### Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82  
Fax 03 89 53 22 95

#### Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08  
Fax 03 88 81 37 10

Dans un soucis d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : [www.sto.fr](http://www.sto.fr)