



Déclaration de performance du produit de construction

StoFibreCement Coat GX

Code d'identification unique du produit type	PROD4987 StoFibreCement Coat GX
Usage(s) prévu(s)	tablette fibrociment habillage des murs et des plafonds en extérieur
Fabricant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	système 3 (comportement au feu) système 3 (s'applique à toutes les « Caractéristiques essentielles » dans le tableau)
Norme harmonisée	EN 12467
Organisme(s) notifié(s)	Istituto Giordano S.p.A. NB 0407
Document d'évaluation européen	Non applicable
Évaluation technique européenne	Non applicable
Organisme d'évaluation technique	Non applicable
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique	Non applicable

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Puissance	Cahier des charges technique harmonisé
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 12467:2012 + A2:2018
Durabilité	$R_L \geq 0,75$ (contre l'eau chaude)	EN 12467:2012 + A2:2018
Durabilité	$R_L \geq 0,75$ (contre le passage du mouillé au sec)	EN 12467:2012 + A2:2018
Durabilité	$R_L \geq 0,75$ (contre le passage du gel au dégel)	EN 12467:2012 + A2:2018
Durabilité	satisfaisant (contre le passage de la chaleur à la pluie)	EN 12467:2012 + A2:2018
Libération de substance dangereuses	NPD	EN 12467:2012 + A2:2018
Imperméabilité à l'eau	satisfaisant	EN 12467:2012 + A2:2018
Résistance mécanique	Textures 00, 10, 30, 40, 45, 50: Catégorie A, classe 5 (minimum 24 MPa)	EN 12467:2012 + A2:2018
Résistance mécanique	Texture 20 : Catégorie A, classe 4 (minimum 18 MPa)	EN 12467:2012 + A2:2018

NPD = no performance determined

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.p. Francisco Ramos/Directeur des domaines d'activité Façade et Intérieur

Cette copie a été produite mécaniquement et est valable sans signature.

26.04.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

La version actualisée et en vigueur de la déclaration de performance peut être consultée numériquement sur www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0368-1

22

NB 0407

PROD4987 StoFibreCement Coat GX
EN 12467 tablette fibrociment

habillage des murs et des plafonds en extérieur

Comportement au feu	A2-s1, d0
Durabilité	$R_t \geq 0,75$ (contre l'eau chaude)
Durabilité	$R_t \geq 0,75$ (contre le passage du mouillé au sec)
Durabilité	$R_t \geq 0,75$ (contre le passage du gel au dégel)
Durabilité	satisfaisant (contre le passage de la chaleur à la pluie)
Libération de substance dangereuses	NPD
Imperméabilité à l'eau	satisfaisant
Résistance mécanique	Textures 00, 10, 30, 40, 45, 50: Catégorie A, classe 5 (minimum 24 MPa)
Résistance mécanique	Texture 20 : Catégorie A, classe 4 (minimum 18 MPa)