


Fiche technique

Soudal Acryrub F4

Mastic de jointoiment mono-composant à base de résine acrylique, en phase aqueuse
Label SNJF Façade 12,5 P



Caractéristiques

Application

- pour l'intérieur et l'extérieur
- pour jointoiment d'éléments de façade
- pour les joints de raccordement dans le secteur de la construction, joints de raccord aux appuis de fenêtre, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc...
- étanchement des joints jusqu'à un mouvement maximum de 15 %

Propriétés

- mastic mono-composant à base de résine acrylique, en phase aqueuse, se transformant en joint plasto-élastique par évaporation de l'eau contenue dans le produit
- mise en œuvre très facile, très malléable
- excellente adhérence sur de nombreux supports poreux et sur l'aluminium
- couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement
- recouvrable après durcissement par la plupart des peintures

Format

- cartouche de 300 ml

Particularités / Indications

- ne convient pas pour la pierre naturelle, les bitumes et le verre. Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.
- Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
Densité		Ca. 1,50 g/ml	Produit complètement durci
Déformation maximale		15 %	
Résistance à la température		-20°C → 80°C	
Retrait	EN 52451	Ca. 15%	
Facteur de résistance à la vapeur d'eau (μ)		10186	
Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd)		31,00 m	

Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports.

Fiche technique

Soudal Acryrub F4

Support

Exigences	Tous types de supports Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé.
------------------	--

Préparations	Prétraiter les supports très poreux avec du Soudal Acryrub F4 dilué (1 volume de Soudal Acryrub F4 + 2 volumes d'eau) ; Réaliser un test d'adhérence.
---------------------	--

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5°C Température maximale du support et de l'air : +30°C*
-------------------------------------	---

Application	Application au pistolet manuel ou pneumatique. Finir à la spatule ou au couteau de peintre. La peinture doit être suffisamment élastique pour pouvoir être appliquée sur un mastic plasto-élastique. Effectuer un test de compatibilité. Pour une application extérieure, Soudal Acryrub F4 doit être peint.
--------------------	--

Dimensions des joints	Largeur minimale de jointoyage : 5 mm Largeur maximale de jointoyage : 20 mm Profondeur maximale de jointoyage : 5 mm Recommandation : profondeur du joint = largeur du joint. Pour des joints de grandes dimensions, utiliser le Sto-Fond de joint avant d'appliquer le mastic de manière à éviter une adhérence sur 3 supports.
------------------------------	--

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau Avec une température ambiante et du support de +23 °C ainsi qu'une humidité relative de l'air de 50 % : pelliculassions après 20 minutes.
--	---

Nettoyage des outils	Possibilité d'enlever Soudal Acryrub F4 des carrelages et des outils avec de l'eau tant que le produit n'a pas durci.
-----------------------------	---

Approvisionnement

Teinte	blanc
---------------	-------

Emballage	Cartouche de 300 ml
------------------	---------------------

Stockage

Conditions de stockage	Protéger du gel et dans un endroit sec par une température comprise entre +5°C et +25°C.
-------------------------------	--

Durée de stockage	Au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé.
--------------------------	--

Fiche technique

Soudal Acryrub F4

Marquage

Groupe de produits Mastic de jointoiement.

Sécurité Respecter la fiche de données sécurité

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone : +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr