


Fiche technique

Sto-Armature d'Angle Standard

Profil d'angle avec fibre de verre intégrée



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour la réalisation des angles des systèmes d'isolation de façades

Propriétés

- en plastique
- avec fibre de verre intégrée (160 g/m²)

Format

- dimensions des mailles : 4 x 4 mm
- treillis, en cm : 11/13, 11/22, 10/35
- autres formats sur demande
- longueur : 250 cm

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Poids surfacique	EAD 004 / Annexe C 6.1	160 g/m ²	fibre de verre

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur :
Durcissement suffisant du collage de panneaux (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral).
Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords alignés.

Rénovation de surfaces recouvertes d'un enduit :
Support solide, plan, sec, propre et dépourvu de substances pouvant entraver le collage (saleté, etc.).
Vérifier la résistance et l'absence de parties creuses.

Préparations

Rénovation de surfaces recouvertes d'un enduit :
Abattre les grosses saillies, égaliser les grosses irrégularités en utilisant par exemple un mortier adapté.

Fiche technique

Sto-Armature d'Angle Standard

Mise en œuvre

Consommation

Exécution

Consommation appr.

1,00

m/m

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Appliquer l'enduit de marouflage au niveau des arêtes sur toute la largeur du treillis. Poser l'armature d'angle sans cloque et sans pli en veillant à ce qu'elle soit alignée et à plomb. Enlever le surplus d'enduit de marouflage avec un taloché de lissage en acier inoxydable (pour éviter de doubler la couche de marouflage dans l'angle).

Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer le treillis jusqu'à l'angle.

L'armature d'angle permet l'armature des embrasures et la formation des angles d'embrasure en une seule étape de travail. Avancer la fibre de verre intégrée jusqu'au bord arrière de l'embrasure et la noyer à la spatule dans l'enduit de marouflage fraîchement appliqué. En cas d'utilisation de profils d'arrêt d'enduit, les bandes de treillis du profil d'arrêt d'enduit et l'armature d'angle doivent se chevaucher d'au moins 10 cm.

Livraison

Teinte

profil jaune

Stockage

Conditions de stockage

Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits

Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr