


Fiche Technique

Sto-Décap Protect

Décapant de façade biodégradable pour films minces, RPE, revêtements d'imperméabilité, non inflammable et non étiquetable.

Stocker Sto-Décap Protect à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Description du produit

Présentation

- Décapant biodégradable extérieur et intérieur, non dangereux et non inflammable
- Particulièrement recommandé pour une action prolongée et retardée pour une pénétration en profondeur dans les revêtements
- Gel bleu

Caractéristiques

Densité

- Faible odeur
- Ne noircit pas le bois et n'attaque pas le verre
- mécanisable
- non étiquetable, ne contient pas de matières dangereuses selon CLP
- Exempt de chlorure de Méthylène, NMP, NEP, phtalates, soude caustique et autres produits dangereux pour l'environnement
- classement A selon la FFB
- Biodégradable > 99% après 28 jours OECD 301
- Temps ouvert : +/- 72 heures
- Traitement des déchets en DIB
- Non inflammable - Point éclair > 99°C
- PH neutre
- 1.08+/-0.02

Domaine d'utilisation

- Elimine une grande variété de revêtements minces à épais ainsi que les revêtements d'imperméabilité, sur les supports tels que enduits hydrauliques, pierre, bois ou métal.

Fiche Technique

Sto-Décap Protect

Conditions de mise en œuvre

Préparation du produit Prêt à l'emploi (sans dilution) – Agiter avant ouverture

Sur supports devant être secs :

Application

application en couche épaisse à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou de tout matériel de projection adapté (type Airless – basse pression buse de 25). Laisser agir de 4 à 24 heures et jusqu'à 72 heures, selon l'épaisseur et la nature du revêtement à décaper. Les temps d'action varient en fonction des conditions météorologiques. Dès que le film est suffisamment ramolli, gratter avec une spatule ou un scrapper puis rincer à l'eau froide ou chaude avec un nettoyeur haute pression (minimum 120 bars – débit d'eau : 800 litres/heure, toujours de haut en bas.

Matériel d'application Rouleau, brosse à encoller, spatule, grattoirs, racleurs, nettoyeur HP, airless

Nettoyage de l'outillage A l'eau, immédiatement après emploi.

Consommation 400 à 800 g/m² suivant la nature du revêtement

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.

Température La température d'application (support, produit, ambiance) doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Mesures de Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité. Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé. Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Conditionnement, stockage, transport

Conditionnement Bidon de 20 l

Numéro d'Article 00558-013

Stockage Au frais et au sec dans un endroit bien ventilé à l'abri du soleil et de l'humidité. Temps de conservation : 1 an en emballage fermé à distance de toute flamme et agents oxydants. Les bidons entamés devront être utilisés rapidement.

Transport Se reporter à la fiche de données de sécurité

Fiche Technique

Sto-Décap Protect

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré

CS. 40045

95872 BEZONS Cédex

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 €

Siret : 302 571 732 00163 -RCS

Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B