


Fiche technique

Sto-Décontaminant Concentré

Décontaminant pour façades, terrasses, toitures



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- s'utilise en préparation de support avant mise en peinture
- pour supports bruts ou peints (façades, toitures, murs, terrasses, dallages, courts de tennis, abords de piscine, coques de bateaux,...)
- sur surfaces contaminées par les algues et / ou les champignons
- ne pas appliquer par temps de gel, d'averse ni sur des supports humides

Propriétés

- diluable à l'eau
- action rémanente
- protège contre la réapparition des cryptogames en entretien
- très résistant aux micro-organismes (algues et champignons)
- pH : 3 à 6
- temps d'action : 6 à 25 heures
- pas d'action corrosive sur les métaux (inox, cuivre, zinc, alu,...)

Particularités / Indications

- sans obligation de rinçage
- décontaminant classé TP10 selon directive biocide 98-8-CE

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
Conso		0,15 - 0,2 l/m ²	150 – 200 g/m ²

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences

Les supports doivent être propres et porteurs. Eliminer les peintures et enduits non adhérents. Nettoyer le support avec un nettoyeur haute pression.

Préparations

Recouvrir les plantes et le sol d'un film plastique.

Mise en œuvre

Préparation du matériau

Diluable à l'eau, le rapport de mélange varie en fonction de l'encrassement. Par ex. diluer à 1:5 laisser agir 24h puis rincer en diluant à 1:10

Supports peu contaminés : dilution 5 litres de produit pour 75 litres d'eau

Supports contaminés : Dilution 5 litres de produit pour 50 litres d'eau

Supports très contaminés : Dilution 5 litres de produit pour 30 litres d'eau

Fiche technique

Sto-Décontaminant Concentré

Application	<p>Application de préférence au pulvérisateur. Utilisation du pinceau ou du rouleau sur de petites surfaces.</p> <p><u>Supports à peindre</u> : application à refus de Sto-Décontaminant Concentré préparé comme indiqué ci-dessus avec un pulvérisateur de préférence ou au rouleau ou à la brosse. Laisser agir de 6 à 24 heures ou plus si possible. Rinçage à l'eau sous pression. Renouveler dans le cas de supports très contaminés.</p> <p><u>Supports bruts ou peints (à assainir)</u> : même opération que pour les supports à peindre. Après séchage, application le Sto-Décontaminant Concentré préparé, sans rinçage. Les mousses ou micro-organismes s'élimineront dans les semaines suivantes.</p>
Nettoyage des outils	<p>Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.</p>
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	<p>Attention lors de l'utilisation de biocides. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p>
Stockage	
Conditions de stockage	<p>Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.</p>
Durée de stockage	<p>La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert pendant 18 mois si les conditions de stockage sont respectées.</p> <p>À utiliser rapidement après ouverture.</p>
Livraison	
Teinte	<p>Bleu-vert Bidon 5L et 300L par palette</p>
Indications spéciales	
<p>Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.</p> <p>La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.</p>	

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr