

## Fiche technique

# Sto-Galon B 60

Galon pour le traitement des fissures ponctuelles en imperméabilité de façade de classe I1 a I3



### Caractéristique

**Application** • bande d'armature pour le pontage des fissures dans le système Irtop PluS et Irtop PluS Biomass

**Propriétés** • voile polyester non tissé  
• à bords effrangés  
• poids surfacique : 50 g/m<sup>2</sup>

**Format** • largeur : 14, 33, 50 cm  
• grammage: 50 g/m<sup>2</sup>

### Mise en œuvre

**Application** Intégration du voile dans la couche intermédiaire par collage pour le marouflage. Le collage et le marouflage sont réalisés à l'aide de Irtop PluS SC, Irtop PluS Solo Mat ou Irtop PluS SC Biomass, conformément au système préconisé.

**Consommation** Pour un système d'imperméabilisation :  
Collage et marouflage avec 850g/m<sup>2</sup> d'Irtop PluS SC, Irtop PluS SC Biomass dilué à 8% ou 700 g/m<sup>2</sup> d'Irtop PluS Solo Mat dilué à 6%.  
Les consommations indiquées correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.

### Livraison

**Emballage** Rouleau de 50 m

### Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.  
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.  
224 rue Michel Carré  
F - 95872 Bezons  
Téléphone : +33 1 34 34 57 00  
www.sto.fr