

Fiche technique

Sto-Profil Sous-Face Toiture

Profil de raccordement avec fibre de verre intégrée

**Caractéristique**

Application	• pour l'extérieur • pour raccorder des systèmes d'isolation de façades aux couvertures d'acrotère
Propriétés	• en plastique • avec fibre de verre intégrée • avec profil d'angle correspondant
Format	• longueur de profilé : 230 cm

Support

Exigences	Durcissement suffisant du collage de panneaux (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral). Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords alignés.
Préparations	Montage de la couverture d'acrotère

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, restes inclus, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Application	Appliquer l'enduit d'armature sur toute la largeur de la bande de treillis. Insérer le profil dans l'enduit frais, en respectant l'alignement horizontal et vertical autant que possible, le glisser sous le couvre-joint métallique, puis l'noyer dans l'enduit. Retirer l'excédent d'enduit à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable. Dans la zone de jonction, le treillis intégré doit être chevauché sur 10 cm. Les profils doivent être assemblés à l'aide des connecteurs fournis. Pour la formation des angles, il est recommandé d'utiliser Sto-Profil d'acrotère d'angle. Lors de l'application de l'armature de surface, amener le treillis jusqu'à la baguette d'enduit. L'armature et l'enduit de finition doivent affleurer avec le bord de la baguette d'enduit.		

Fiche technique

Sto-Profil Sous-Face Toiture

Livraison

Teinte blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr