

Fiche technique

StoAdditiv QS

Accélérateur de séchage en phase aqueuse pour propriétés « Hors d'eau » renforcées



Caractéristiques

Application	• pour l'extérieur • pour une utilisation flexible en cas de fortes fluctuations des températures de jour et de nuit, dépassant les températures d'usage recommandées. • à utiliser uniquement dans les peintures de façade StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoCryl V 200
Propriétés	• sans solvant • accélère le séchage des peintures de façade Sto en saison froide et humide
Format	• quantité : 0,45 l
Particularités / Indications	• Les peintures de façade contenant StoAdditiv QS résistent aux gelées nocturnes jusqu'à -5 °C dès 6 heures après l'application.

Support

Exigences Respecter les indications relatives aux peintures de façade.

Préparations Respecter les indications relatives aux peintures de façade.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre Température du support et de l'air :
température minimale : +1 °C
température maximale : +20°C et jusqu'à 85% d'humidité de l'air.

Préparation du produit Indications :
- Odeur d'ammoniac ! Assurer une ventilation suffisante.
- Porter des lunettes de protection.

Fiche technique

StoAdditiv QS

- Bien mélanger le produit StoAdditiv QS à l'aide d'un malaxeur
- Noter la date de réalisation du mélange. Utiliser le mélange de peinture de façade et de StoAdditiv QS dans un délai maximum de 6 semaines.

À utiliser uniquement dans les revêtements de façade désignées ci-dessous :

- StoColor Silco (D2)
- StoColor Silco G (D2)
- StoColor Silco Fill (D3)
- StoColor Jumbosil (D2)
- StoColor Maxicryl (D2)
- StoColor X-black (D2)
- StoCryl V 200 (D2)

Respecter le dosage suivant :

- seau de 5 l, verser 150 ml, 1/3 de la bouteille d'Additiv QS
- seau de 10 l, verser 300 ml, 2/3 de la bouteille d'Additiv QS
- seau de 15 l, verser 450 ml, 1 bouteille d'Additiv QS
- seau de 25 kg, verser 450 ml, 1 bouteille d'Additiv QS

Préparer le produit avant mélange avec la peinture de façade :

1. Veiller à bien fermer le couvercle de StoAdditiv QS.
2. Bien agiter StoAdditiv QS.
3. Ajouter StoAdditiv QS à la peinture de façade Sto.
4. Incorporer StoAdditiv QS immédiatement à l'aide d'un mélangeur.
5. Continuer à remuer pendant au moins 1 minute, jusqu'à obtenir un mélange homogène.
6. Incorporer l'eau au mélange jusqu'à obtenir la viscosité souhaitée.

Pour éviter les variations de teintes : appliquer le produit sur toute la surface avec StoAdditiv QS ou sans StoAdditiv QS.

Nettoyage des outils	Nettoyer tous les outils à l'eau après utilisation.
Livraison	
Teinte	jaunâtre
Stockage	
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
Durée de stockage	Longue période de stockage : environ 24 mois
Marquage	
Groupe de produits	Accélérateur de séchage
Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité !

Fiche technique

StoAdditiv QS

Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Indications spéciales

Assurances : Produit assuré auprès de la Compagnie AXA au titre de la Responsabilité professionnelle des Fabricants et assimilés de matériaux de construction

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr