

Fiche technique

StoBrick 100-999

Plaquettes de parement céramiques



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • comme parement de façade • sur des systèmes d'isolation thermique, des façades ventilées et des supports massifs
Propriétés	• résistant au gel conformément à la norme EN ISO 10545-12 • fabrication conforme à la norme DIN EN 14411 • maximum pour rayon de pores : $> 0,2 \mu\text{m}$ • volume des pores : $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$ • absorption d'eau : $< 6 \%$
Format	• plaquettes : longueur x hauteur x épaisseur, indications en mm : 240 x 71 x 14, env. 48 pces/m² 240 x 52 x 14, env. 64 pces/m² 400 x 35 x 14, env. 52 pces/m² 440 x 52 x 14, env. 35 pces/m² 490 x 40 x 14, env. 38 pces/m² • plaquettes d'angle (WR) : longueur/largeur x hauteur x épaisseur, indications en mm : 240/115 x 71 x 14, env. 13 pces/m² 240/115 x 52 x 14, env. 17 pces/m² 240/115 x 40 x 14, env. 21 pces/m² 240/115 x 35 x 14, env. 24 pces/m² • autres formats sur demande
Aspect	• Surface : lisse de type cellulosique, micro-rugueuse, plane, rugueuse, structurée, irrégulière, sableuse avec points de fusion, à relief vertical • arête : régulière, légèrement arrondie, sans arête vive, compressée, irrégulière, ondulée • degré de brillance : mat, semi-satiné
Particularités / Indications	• formats pour chaque teinte : voir manuel de planification

Fiche technique

StoBrick 100-999

Support

Exigences	- Solide, sec, propre, cohésif - Sans farinage, efflorescences ni agents séparateurs - Ne pas utiliser de sous-enduit léger. - Surface d'encollage des panneaux isolants : au moins 60 % - Chevillage du système d'isolation thermique par l'extérieur : à travers le treillis
------------------	--

Mise en œuvre

Application	Indications : largeur du joint: 10-12 mm Collage : - mortier à lisser : StoColl KM - Mortier de jointoiement : StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E - poser le produit en double-encollage
--------------------	--

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Limiter les différences au sein d'un lot : - Commander en une fois la totalité du volume nécessaire à un projet. Pour obtenir une alternance de différentes couleurs : - Lors de la pose des briquettes de parement et tuiles, veiller à bien les mélanger. - Conseil : mélanger ensemble les briquettes de parement et les tuiles de 5 palettes. Les modèles monochromes doivent eux aussi être mélangés. Les plaquettes en boutisses doivent être découpées sur le chantier dans une plaquette entière Respecter l'avis technique : - Respecter les avis techniques nationaux et internationaux. Respecter les informations complémentaires : - voir les aperçus de gamme - voir la directive de mise en œuvre

Livraison

Teinte	monochrome voir la gamme
---------------	-----------------------------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec.
Durée de stockage	Produit fermé : stockage illimité

Marquage

Sécurité	Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire. Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.
-----------------	--

Fiche technique

StoBrick 100-999

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

KLINKERRIEMCHEN WINKEL NF




Nennwert: 2/0 mm x 115 mm x 1 mm x 12 mm		Wasseraufnahme Gruppe A1, Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%	Wasseraufnahme Gruppe A1, Anhang A 3% ≤ E ≤ 6%
Formen und Maße		Toleranzwert:	Toleranzwert:
Länge und Breite		± 1 % / 2 mm	± 1 % / 2 mm
Dicke		10 %	10 %
Länge L1 Länge L2 Breite B Stärke S		L1: 738-747 mm L2: 115,85-116,15 mm B: 70,2-71,7 mm S: 10,8-13,2 mm	L1: 738-747 mm L2: 115,85-116,15 mm B: 70,1-71,8 mm S: 10,8-13,2 mm
Geradheit der Seiten		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B		± 1,2 mm ± 0,38 mm ± 0,38 mm	
Mittelpunktwölbung		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Diagonale C1 Diagonale C2		± 1,25 mm ± 0,68 mm	
Kantenwölbung		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2		± 1,2 mm ± 0,38 mm	

fig. : angle StoBrick format normal 12 mm

Fiche technique

StoBrick 100-999

KLINKERRIEMCHEN WINKEL DF			
L1 L2 B S Nennwert: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm		Wasseraufnahme Gruppe All ρ_{rel} Anhang A 0,5% $\leq$ E $\leq$ 3%	Wasseraufnahme Gruppe All ρ_{rel} Anhang B 5% $\leq$ E $\leq$ 6%
Formen und Maße		Toleranzwert	Toleranzwert
Länge und Breite		$\pm 1 \text{ mm} / 2 \text{ mm}$	$\pm 1,25 \text{ mm} / 2 \text{ mm}$
Dicke		$\pm 10 \text{ %}$	$\pm 10 \text{ %}$
Länge L1 Länge L2 Breite B Stärke S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,78-52,22 mm S: 10,8-13,2 mm	L1: 238-242 mm L2: 113,56-116,44 mm B: 51,5-52,65 mm S: 10,8-13,2 mm
Geradheit der Seiten		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		$\pm 0,5 \text{ %}$	
Länge L1 Länge L2 Breite B		$\pm 1,2 \text{ mm}$ $\pm 0,58 \text{ mm}$ $\pm 0,26 \text{ mm}$	
Mittelpunktwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		$\pm 0,5 \text{ %}$	
Diagonale D1 Diagonale D2		$\pm 1,23 \text{ mm}$ $\pm 0,63 \text{ mm}$	
Kantenwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz		$\pm 0,5 \text{ %}$	
Länge L1 Länge L2		$\pm 1,2 \text{ mm}$ $\pm 0,58 \text{ mm}$	

fig. : angle StoBrick format mince 12 mm

Sto S.A.S.
 224 rue Michel Carré
 F - 95872 Bezons
 Téléphone: +33 1 34 34 57 00
 www.sto.fr