

Fiche technique

StoBrick 2100-2299

Plaquettes moulées main rugueuses



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- comme parement de façade
- sur des systèmes d'isolation thermique, des façades ventilées et des supports massifs

Propriétés

- résistant au gel conformément à la norme EN ISO 10545-12
- fabrication conforme à la norme EN 771-1
- absorption d'eau : 14-17 %

Format

- Longueur x hauteur x épaisseur, en mm :
- Plaquette de parement:
 - 190 x 50 x 20, env. 83 pièces/m²
 - 210 x 40 x 20, env. 86 pièces/m²
 - 210 x 50 x 20, env. 75 pièces/m²
 - 215 x 65 x 20, env. 58 pièces/m²
 - 240 x 40 x 20, env. 80 pièces/m²
 - 240 x 50 x 20, env. 65 pièces/m²
 - 240 x 65 x 20, env. 52 pièces/m²
 - 240 x 70 x 20, env. 48 pièces/m²
- Longueur / largeur x hauteur x épaisseur, en mm :
- Plaquette d'angle (WR):
 - 190 / 90 x 50 x 20 (WR), env. 17 pièces/m
 - 210 / 100 x 40 x 20 (WR), env. 20 pièces/m
 - 210 / 100 x 50 x 20 (WR), env. 17 pièces/m
 - 215 / 100 x 65 x 20 (WR), env. 14 pièces/m
 - 240 / 70 x 40 x 20 (WR), env. 20 pièces/m
 - 240 / 70 x 50 x 20 (WR), env. 17 pièces/m
 - 240 / 70 x 65 x 20 (WR), env. 20 pièces/m
 - 240 / 107 x 70 x 20 (WR), env. 12 pièces/m
- Élément d'angle pour linteau (SW) disponible sur demande

Aspect

- Surface : rugueuse, écrasée, déformée, engobée
- arête : irrégulière, arrondie, ramollie
- degré de brillance : mat
- Plaquettes de parement moulées main dans différentes couleurs et différents mélanges

Fiche technique

StoBrick 2100-2299

Particularités / Indications • formats pour chaque teinte : voir manuel de planification

Support

Exigences

- Solide, sec, propre, cohésif
- Sans farinage, efflorescences ni agents séparateurs
- Ne pas utiliser de sous-enduit léger.
- Surface d'encollage des panneaux isolants : au moins 60 %
- Chevillage du système d'isolation thermique par l'extérieur : à travers le treillis

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	selon le format des plaquettes de parement	pce(s)/m ²
<p>La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.</p>		

Application

Application manuelle
 Indications :
 largeur du joint: 10-12 mm

Collage :
 - Mortier de collage: StoColl KM, StoColl KM Plus
 - Mortier de jointoiment: StoColl FM-K, StoColl FM-E
 - poser le produit en double-encollage

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Limiter les différences au sein d'un lot :
 - Commander en une fois la totalité du volume nécessaire à un projet.

Pour obtenir une alternance de différentes couleurs :
 - Lors de la pose des briquettes de parement et tuiles, veiller à bien les mélanger.
 - Conseil : mélanger ensemble les briquettes de parement et les tuiles de 5 palettes. Les modèles monochromes doivent eux aussi être mélangés.

Les plaquettes en boutisses doivent être découpées sur le chantier dans une plaquette entière

Respecter l'avis technique :
 - Respecter les avis techniques nationaux et internationaux.

Respecter les informations complémentaires :
 - voir les aperçus de gamme
 - voir la directive de mise en œuvre

Livraison

Teinte polychrome mélangé, unie, irisé, voir la gamme

Fiche technique

StoBrick 2100-2299

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Durée de stockage Produit fermé : stockage illimité

Marquage

Sécurité Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.
Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.

Indications spéciales

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr