



StoCalce Veneziano-StoLook Punto

Enduit de décoration intérieure à base de chaux

Description du produit

StoCalce Veneziano est un enduit de finition décoratif contenant des grains de marbre. D'un aspect pierre naturelle, mat profond, il restitue l'ambiance des enduits traditionnels.

StoCalce Veneziano est présenté en pâte prête à l'emploi.

Liant

Chaux.

Pigments

Farine et grains de marbre.

Caractéristiques

- Produits naturels à base de chaux et de marbre
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne résistance mécanique
- Non inflammable

Domaine d'utilisation

StoCalce Veneziano est utilisé pour la création d'intérieurs raffinés, notamment dans les domaines suivants : hôtels et boutiques, salles de séminaires, galeries, musées, banques, domaine privatif, etc...

Conditions de mise en œuvre

Etat du support

Le support doit être propre, porteur, sec et plan. Pour les supports neufs, il convient de les broser. Pour les supports anciens, il faut éliminer les restes de tapisseries peintures ou d'enduits non adhérents et d'éliminer les cryptogames. Sur des supports fortement dégradés et fissurés, mettre en œuvre préalablement une toile de verre de la gamme **StoTex**.

Nota :

En cas de supports très absorbants, mettre en œuvre une couche de **StoPlex W** ou **StoPrim Isol** (notamment sur plaque de plâtre cartonnée)

En cas de supports très lisse, mettre en œuvre une couche de **StoPrep Miral**, **StoPrim** ou **StoPrep Isol Q**. (notamment sur plaque de plâtre cartonnée)

En cas de support très irrégulier ou de mise en œuvre d'une fibre de verre, il faudra effectuer un ragréage général à l'aide de **StoCalce Fondo**.

Préparation du produit : **StoCalce Veneziano** est prêt à l'emploi. La teinte de base est le blanc Cararra. La mise à la

teinte se fait par ajout de **StoLook Punto F** (il existe 5 pigments disponibles) dans **StoCalce Veneziano**, à raison de 1, 2, 3 ou 4 kg pour 20 kg. Dans ce cas il peut être nécessaire de diluer jusqu'à 5% avec de l'eau. Dans tous les cas faire un essai préalable.

Attention : dans le cas d'une mise à la teinte avec **StoLook Punto F Coccio Pesto**, la conservation du mélange n'est pas possible plus de 6 heures.

Application

StoCalce Veneziano s'applique à la taloche inox dans l'épaisseur du grain.

Consommation par couche : Selon l'état du support et l'effet désiré : Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

Effet Classico : Lorsque la première couche commence à sécher, ferrer légèrement avec la taloche inox en évitant d'appuyer trop fort pour ne pas marquer le produit. Lorsque la première couche est sèche, renouveler l'opération en ferrant encore plus.

1^{ère} opération : env. 1,0 à 1,2 kg/m²
2^{ème} opération : env. 0,8 à 1,0 kg/m²

Effet Liscio : Lorsque la première couche commence à sécher, ferrer légèrement avec la taloche inox en évitant d'appuyer trop fort pour ne pas marquer le produit. Lorsque la première couche est sèche, renouveler l'opération en ponçant la seconde couche sèche.

1^{ère} opération : env. 1,0 à 1,2 kg/m²
2^{ème} opération : env. 0,8 à 1,0 kg/m²

Effet Travertino : lorsque la première couche est sèche, introduction du sable **StoLook Punto Z** selon la proportion désirée dans le mélange puis mise en œuvre comme un enduit ribbé traditionnel.

1^{ère} opération : env. 1,0 à 1,2 kg/m²
2^{ème} opération : env. 1,2 à 1,3 kg/m²

Effet Rustico : lorsque la première couche est sèche, introduction du sable **StoLook Punto Z** selon la proportion désirée dans le mélange puis mise en œuvre comme un enduit ribbé traditionnel puis tamponnage à l'aide de la taloche support et de l'éponge Latex puis écraser la couche presque sèche à la taloche Inox.

1^{ère} opération : env. 1,0 à 1,2 kg/m²
2^{ème} opération : env. 1,2 à 1,3 kg/m²

Nota :

La présence d'humidité résiduelle sur le support modifie

les teintes de **StoCalce Veneziano**, en particulier les teintes les plus foncées.

Température

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à + 5 °C.

Temps de séchage

Minimum de 12 heures

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après usage.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Rénovation

StoCalce Veneziano peut être recouvert, après ponçage, par des peintures et revêtements intérieurs organiques de la gamme Sto.

Stockage et transport

Stockage

Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil. Temps de conservation: 1 an en emballage fermé. Les seaux entamés devront être utilisés rapidement.

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Forme de livraison

Désignation et N° d'article

StoCalce Veneziano en 20 kg:
Blanc Cararra: 04245-003

StoCalce Veneziano en 10 kg:
Blanc Cararra: 04245-004

StoLook Punto F en 1 kg :
Verde Alpi (Vert) : 04248-003
Giallo Mori (Jaune) : 04250-003
Néro Ebano (Noir) : 04252-003
Rosso Verona (Rouge) : 04253-003
Coccio Pesto (Terracotta): 04254-003

StoLook Punto Z en 6 kg :
Sable de Quartz : 04240-001

Outillage spécifique :

Taloches :
grand modèle (28x12cm)
: 08376-003
moyen modèle (24x11 cm)
: 08376-002
petit modèle (20x8cm)
: 08376-001

Taloche Support : 08241-006
Eponge Latex : 08241-002

Teintes

Se reporter au nuancier
Linéa Di Calce.

Mise à la teinte du blanc Cararra par tranche de 5% soit 1 kg de poudre pour 20kg de produit (maximum de 20%). Le mélange des poudres est possible mais difficile à exactement reproduire en cas de retouche. L'utilisation de la poudre **Coccio Pesto** fait prendre le produit en masse au bout de 6 heures.

Données techniques

	StoCalce Veneziano
Densité	1,55
pH	13

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de constructipion.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
C.S. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tél 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50
18 rue Emile Levassor
Z.A. des Franclos
54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeleau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tél 05 56 07 42 40
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVELIN

Tours

Tél 02 47 34 31 20
Fax 02 47 34 37 30
40 rue des Frères Lumière
37170 CHAMBRAY LES TOURS

Rosny sous Bois

Tél 01 41 72 10 70
Fax 01 48 12 81 25
11 rue Joseph et Etienne de
Montgolfier
93110 Rosny sous Bois

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@sto.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr