


Fiche technique

StoCalce Veneziano

Enduit de décoration hydraulique à base de chaux



Caractéristique

- Application**
- pour l'intérieur
 - enduit à effets pour supports plans
 - pour réaliser des surfaces mur et plafond raffinées
 - ne convient pas aux zones humides

- Propriétés**
- Hydraulique
 - sans produits de conservation
 - Très bonne gestion de l'humidité
 - perméable à la diffusion
 - très perméable à la vapeur d'eau
 - contribue à l'amélioration de l'air ambiant
 - grande diversité de design
 - surface imitation pierre
 - résistant à l'usure
 - vérifié non toxique
 - sans solvant ni plastifiant, à faible taux d'émissions
 - sans substances à effet « fogging » (noircissement)

- Aspect**
- Mat
 - Lisse
 - aspect pierre naturelle

Support

Exigences Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu de farinage, d'efflorescences et d'agents anti-adhésifs.

Préparations

La préparation du support et la réalisation des opérations de peinture doivent se conformer aux règles de la technique généralement reconnues. Toutes les couches et tous les travaux préliminaires doivent toujours s'adapter au bâtiment et aux exigences auxquelles il est soumis.

Retirer les peintures effritées, comme les anciennes peintures et revêtements non cohésifs, puis nettoyer la surface (mécaniquement ou avec des décapants appropriés).

Les couches d'impression ne doivent pas former de couche brillante.

Supports à absorption normale :
Couche d'impression avec StoPrim Plex ou StoPrim GT.

Fiche technique

StoCalce Veneziano

StoPrim Plex est prêt à l'emploi et peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 30 % max.

Supports faiblement absorbants :
Couche d'impression avec StoPrim Color ou StoPrim Sil Color.

Composants hydrosolubles :
Isolation avec StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Remuer énergiquement le produit avant la mise en œuvre. Le produit contient un liant cationique et il ne doit être mélangé avec aucun autre produit !

Revêtements bicomposant intacts, métaux non ferreux, plastiques :
Appliquer une couche d'impression avec StoAqua EP Activ.

Surfaces contaminées par la moisissure :
Traiter les surfaces avec Geiger STOP ou avec une solution de peroxyde d'hydrogène à 10 % et rincer ensuite à l'eau claire. Pour le traitement des moisissures, tenir compte des recommandations et directives nationales en vigueur.

Pour le revêtement de joints et mastics acryliques, des fissures et/ou des décolorations peuvent apparaître dans la peinture en raison de l'élasticité plus élevée des mastics acryliques. En raison de la grande diversité des produits disponibles sur le marché, des essais doivent être réalisés au cas par cas pour évaluer l'adhérence.

Les systèmes de revêtement et les propositions présentées ne dégagent pas l'applicateur de la responsabilité de vérifier et d'évaluer par lui-même le support.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimale de mise en œuvre et du support : +5 °C

Consommation

Type d'application	Consommation appr.	
par passe	0,8 - 1,0	kg/m ²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Constitution des couches

Couche de fond :
En fonction du type et de l'état du support. Appliquer StoPrep In uniformément et sur toute la surface.

Couche d'impression décorative comme enduit d'aspect taloché :
Appliquer StoCalce Fondo à taille de grain et étaler uniformément.

Enduit de décoration :
Appliquer 2 couches de StoCalce Veneziano mélangé avec StoLook Punto F (teinte).

Fiche technique

StoCalce Veneziano

Différentes surfaces sont possibles grâce aux différentes techniques d'application. Des propositions pour des techniques d'application, ainsi que les instructions de mise en œuvre correspondantes, peuvent être demandées.

Application Application manuelle

Nettoyage des outils Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers Une fois sec, le matériau ne doit pas entrer en contact avec le produit à appliquer. Lors des pauses, toujours recouvrir d'un film la surface du matériau. Lors de la densification, pour éviter de laisser des traces grises dues à l'abrasion (abrasion métallique), il est recommandé d'utiliser la truelle de lissage StoCalce Marmorino.

Application sur des surfaces exposées à l'eau :

- Tenir compte des classes d'exposition à l'eau conformément à la norme DIN 18534-1 :2017-04 et à la fiche technique n° 5 de la Fédération allemande de l'industrie du plâtre.

- Ce produit ne doit être utilisé que sur des surfaces appartenant à la classe d'exposition à l'eau WO-I (faible exposition à l'eau).

Livraison

Teinte blanc naturel, teintable avec StoLook Punto F, Giallo Mori (marbre jaune mori), Rosso Verona (marbre rose de Vérone), Verde Alpi (marbre vert des Alpes), Nero Ebano (marbre noir), Coccio Pesto (poudre de tuile)

Emballage Seaux

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement.

Explication du numéro de lot :

1^{er} Chiffre = chiffre final de l'année, 2^{ème} + 3^{ème} chiffre = semaine.

Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45^e semaine de 2026

À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Marquage

Sécurité Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Se

Fiche technique

StoCalce Veneziano

laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone : +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr