

Fiche technique

StoClean Allstar

Nettoyant universel en phase aqueuse très efficace



Caractéristiques

Application

- pour l'extérieur et l'intérieur
- utilisable sur de nombreuses surfaces sur les façades et les toits
- pour les métaux zingués, les métaux revêtus ou non revêtus, les métaux peints
- pour les tôles trapézoïdales, les surfaces en aluminium, les alliages d'aluminium, l'acier inoxydable
- pour les enduits minéraux & organiques
- pour les peintures minérales & organiques
- pour le stratifié, le fibrociment, le verre, la céramique, les plastiques, l'Alucobond®
- pour le nettoyage doux des saletés incrustées

Propriétés

- concentré très efficace
- pour un rendement important
- biodégradable
- propriétés antistatiques
- très bon effet en profondeur
- nettoie en douceur
- non corrosif pour les métaux
- dissout les résidus organiques et anorganiques sur la façade
- élimine la graisse, l'huile, la cire, le charbon, le kérosène, la suie, l'encre et les autres résidus tenaces
- convient pour le secteur alimentaire avec l'avis technique de l'Institut Fresenius

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
PH		11 - 11,4	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences

Vérifier que le produit est compatible avec le support.

Fiche technique

StoClean Allstar

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température du support et de l'air :
température minimale : +5 °C

Rapport de mélange

StoClean Allstar : eau
1:1 à 1:20

Le rapport de mélange dépend du type et du degré des résidus du support. Pour obtenir généralement les meilleurs résultats, un rapport de mélange de 1:20 est nécessaire.

Consommation

Type d'application

Consommation appr.

selon le support

100 - 200 ml/m²

Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

1. Appliquer le produit sur la surface à nettoyer.
Application : vaporiser, essuyer, broser
2. Laisser agir le produit.
- temps d'action : 5-15 minutes
- Le temps d'action dépend du degré d'encrassement.
3. Rincer le produit de la surface à l'eau abondante. outillage : nettoyeur haute pression, brosse

Remarque :

- Un décollement mécanique au moyen d'un abrasif non-tissé n'est nécessaire qu'en cas de résidus très tenaces.
- Pour les supports absorbants : humidifier le support si nécessaire.
- Réaliser une surface d'essai.
- Nettoyer les surfaces d'un seul tenant pour éviter les décolorations.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Laisser sécher complètement la surface.
Les facteurs suivants influencent le temps de séchage avant un recouvrement potentiel :
- Support
- humidité relative de l'air
- température ambiante
- circulation de l'air

Ne recouvrir la surface que lorsqu'elle est complètement sèche.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Fiche technique

StoClean Allstar

Approvisionnement

Teinte jaunâtre

Emballage bidon de 5 litres

Stockage

Conditions de stockage Stocker au sec, dans un emballage fermé et à une température d'au moins +5° C. Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage Au moins 24 mois.

Marquage

Groupe de produits Nettoyants

Sécurité Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr