


Fiche technique

StoCryl HW 100

Hydrofuge microporeux en phase aqueuse, sans odeur



Caractéristiques

Application	• pour l'extérieur • destiné aux supports absorbants en façades et matériaux poreux, • sur supports hydrauliques : béton, pierre, brique, enduit ciment, enduit à la chaux, tuiles, terre cuite, fibrociment, ardoises fibrociment
Propriétés	• en phase aqueuse, prêt à l'emploi • sans silicone et sans solvant, à base de résines poly-siloxane et silane, effet perlant très prononcé • ne change pas la porosité du support, • bonne pénétration dans le support, imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux • résistant aux UV, ne jaunit pas • ph neutre
Classification AFNOR	• Famille I - Classe 10c • NF DTU 59.1 : D1
Aspect	• blanc
Particularités / Indications	• ne pas mettre en œuvre sur des supports plâtre, verre ou PVC – surfaces à protéger avant application. • ne jamais diluer le produit
Support	
Exigences	Les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de laitances de ciment ainsi que de toutes substances non adhérentes telles que les huiles de décoffrage ou poussières. Les parties de béton dégradées doivent être réparées. Protéger les surfaces non hydrofugées. Pour les supports préalablement nettoyés et rincés à l'eau au préalable, attendre au minimum 10 jours avant l'hydrofugation.
Mise en œuvre	
Température de mise en œuvre	Température minimale du support et de l'air : +5 C Température maximale du support et de l'air : +50°C. Aux températures extrêmes l'efficacité est réduite. Appliquer par temps sec
Préparation du produit	Bien homogénéiser le produit. StoCryl HW 100 s'applique de façon uniforme, du bas vers le haut jusqu'à saturation du support. Appliquer 2 passes à 10 mn d'intervalle. Eviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui

Fiche technique

StoCryl HW 100

pourraient laisser des traces sur le support. L'efficacité du StoCryl HW 100 sera effective après séchage complet du produit (une à plusieurs heures).

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	selon porosité du support	0,25 - 0,5	l/m²
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.		
Application	à la brosse, au rouleau, pulvérisateur manuel, projection airless		
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.		
Livraison			
Emballage	Bidon		
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.		
Marquage			
Groupe de produits	Hydrofuge de façade		
Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.		

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr