


Fiche technique

StoFlexyl Cement

Ciment spécial pour StoFlexyl



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- en association avec StoFlexyl

Propriétés

- ciment spécial pour StoFlexyl type CEM II B-LL 42,5 R

Aspect

- ciment blanc

Caractéristiques techniques

Critère	Norme/ Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
Résistance à la pression (28 jours)	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm ²	
Début de la prise	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Cote de dilatation	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : selon DTU 59.1

Rapport de mélange

StoFlexyl / StoFlexyl Ciment CEM II B/LL 42,5 R = 1,0:1,0 en poids

Préparation du produit

Ajouter du ciment StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R suivant les proportions de mélange indiqué ci-dessus. Mélanger de manière homogène avec un malaxeur. Régler la consistance d'application en ajoutant de l'eau.

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	étanchéité	3,90 kg/m ²
	Collage	2,00 kg/m ²
	couche d'impression et de protection contre l'humidité	0,50 kg/m ²

Fiche technique

StoFlexyl Cement

enduit de marouflage	1,30	kg/m ²
----------------------	------	-------------------

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation devront, le cas échéant, être déterminées sur la construction par des essais in situ.

(Toutes les données s'entendent sans ciment. Avec ciment, compter le double de la valeur indiquée.)

Application	voir fiche technique StoFlexyl
--------------------	--------------------------------

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Le temps de séchage dépend de la température, du vent et de l'humidité relative de l'air. En présence de conditions atmosphériques défavorables, toujours prendre les mesures de protection adaptées (contre la pluie, le soleil) sur la surface de façade à traiter ou encore fraîche. vec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de 65 % : reprise possible des travaux au plus tôt après environ 24 heures.
--	---

Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
-----------------------------	---

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Des indications supplémentaires relatives à la mise en œuvre sont fournies dans les directives de mise en œuvre du système en question.
---	---

Approvisionnement

Teinte	blanc
---------------	-------

Emballage	sac
------------------	-----

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.
-------------------------------	---

Expertise / avis technique

test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl mélangé avec StoFlexyl Cement Contrôle de la profondeur de pénétration de l'eau conformément à la norme EN 12390-8
--	--

Marquage

Groupe de produits	Ciment
---------------------------	--------

Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
-----------------	--

Fiche technique

StoFlexyl Cement

Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Indications spéciales

Assurances : Produit assuré auprès de la Compagnie AXA au titre de la Responsabilité professionnelle des Fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr