


# Fiche technique

## StoLevell Deco

Enduit de ragréage organique



### Caractéristiques

- Application**
- pour l'extérieur
  - en enduit de ragréage ou de rénovation
  - sur supports hydrauliques et organiques
  - en tant qu'enduit de lissage, épaisseur jusqu'à 2 mm par passe
  - ne pas utiliser sur des supports humides ou sales

- Propriétés**
- vite recouvrable
  - thixotrope
  - ponçable

### Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm <sup>3</sup>	
Coefficient $\mu$ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	EN ISO 7783		V2 moyen
Absorption d'eau (classe)	EN 1062 -3		W3 faible
Comportement au feu (classe)	DIN 13501-1	A2-s1, d0	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

### Support

- Exigences**
- Le support doit être stable, plan, sec, solide et exempt de graisses et de poussière.  
L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent endommager les couches suivantes, par ex. formation de cloques, décollements et fissures.

- Préparations**
- Vérifier que les couches existantes sont cohésives. Supprimer les couches non cohésives..  
Nettoyer le support, si nécessaire.

# Fiche technique

## StoLevell Deco

Mise en œuvre	
<b>Température de mise en œuvre</b>	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +35 °C selon DTU 59.1
<b>Préparation du produit</b>	Après avoir été remué, le produit est prêt à l'emploi.
<b>Consommation</b>	Type d'application
	par mm d'épaisseur
	Consommation appr. 1,30 - 1,80 kg/m <sup>2</sup>
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.
<b>Constitution des couches</b>	Couche d'égalisation  Couche de fond : Selon la nature et l'état du support.  Couche intermédiaire : couche d'égalisation avec StoLevell Deco  Couche de finition : peintures, revêtements muraux ou enduits organiques
<b>Application</b>	application manuelle, mécanique  appliquer le produit mécaniquement ou à la main à l'aide d'une taloche en acier inoxydable.  le produit peut être appliqué avec toutes les pompes à volute à jaquette conventionnelles.
<b>Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre</b>	Un taux d'humidité de l'air élevé, des températures basses et une faible circulation d'air prolongent le temps de durcissement et de séchage.  En cas de conditions atmosphériques défavorables, adopter les mesures de protection adaptées (par ex. contre la pluie) sur la surface de façade à traiter ou fraîchement réalisée.  Avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de 65 % : reprise possible des travaux au plus tôt après environ 24 heures.
<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

## Fiche technique

# StoLevell Deco

### Livraison

**Teinte** blanc

### Stockage

**Conditions de stockage** Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

**Durée de stockage** La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement original jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.  
Explication du numéro de lot :  
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.  
Exemple : 1450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2021

### Marquage

**Groupe de produits** Enduit de ragréage

**Sécurité** Respecter la fiche de données de sécurité !  
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

### Indications spéciales

**Assurances** : Produit assuré auprès de la Compagnie AXA au titre de la Responsabilité professionnelle des Fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.  
224 rue Michel Carré  
F - 95872 Bezons  
Téléphone: +33 1 34 34 57 00  
Télécopie: +33 1 34 34 56 60  
www.sto.fr