



StoLook Diamant

(Vernis décoratif contenant de fines paillettes à effets irisants)

Description du produit

Vernis acrylique transparent contenant de fines paillettes irisantes destiné à la décoration intérieure.

a) couche décorative de qualité, lessivable et permettant d'ennoblir murs et plafonds.

b) couche de finition sur tous supports comme les toiles de fibres de verre, les enduits.

« En fonction des supports existants, ajuster la dilution selon le mode d'application manuelle ou projetée afin d'obtenir le pouvoir couvrant optimal tout en préservant le confort d'emploi du produit ».

Caractéristiques

Liant

Acrylate pur.

Additifs

Agents de surface, antimoussants, épaississants, conservateurs, (fongicide, algicide).

Diluant

Eau.

Densité

1,1

Aspect

Satiné-mat

Adhérence

Excellente adhérence sur tous supports traités selon nos prescriptions.

Résistance mécanique

Lessivable.

Domaine d'utilisation

StoLook Diamant est applicable à l'intérieur sur murs et plafonds comme :

Limites d'utilisation

StoLook Diamant n'est applicable qu'à l'intérieur. Ne pas appliquer sur des supports humides.

Conditions de mise en œuvre

Préparation du support

Le support doit être solide, propre et sec. Il faut impérativement éliminer les restes de peinture ou d'enduit non-adhérents au support.

Application

- Primaire (si nécessaire). Stoplex W ou StoPrim Grundex.
- Couche intermédiaire : Toutes nos peintures et enduits acryliques.
- Couche de finition :
 - a) au rouleau : StoLook Diamant dilué avec 5% à 15% d'eau.
 - b) au pistolet : StoLook Diamant dilué avec environ 30% d'eau.

Matériel

a) **Au rouleau :**
Lors de l'application au rouleau il convient d'utiliser un rouleau "mouton" en veillant à la parfaite répartition du produit. Dans le cas de surfaces lisses et foncées il sera nécessaire d'appliquer deux couches de StoLook Diamant. Repasser ensuite dans un seul sens avec un rouleau mousse sur la totalité de la surface, ceci afin d'atténuer la structure donnée par le rouleau "mouton".
Remarque : A l'état humide, StoLook Diamant a un aspect laiteux qui disparaîtra lors du séchage complet du film.

- b) **Au pistolet :**
Pistolet à entonnoir :
 - Buse de 4 mm
 - Dilution avec environ 30% d'eau
 - Débit du compresseur de 300 à 400 l/mn
 - Pression de 3 à 4 barsPistolet à peinture
 - Buse de 3 mm
 - Dilution avec environ 30% d'eau
 - Débit du compresseur de 300 à 400 l/mn
 - Pression de 3 à 4 bars

Consommation

Par couche env. 0,15 à 0,20 l/m². Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support

Température

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Séchage physique par évaporation de l'eau. Une température ambiante basse ainsi qu'une humidité relative élevée ralentiront le séchage. A 20°C et 65% d'humidité relative: Séchage : env. 6 heures
Recouvrable : après 8 heures.

Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Traitement des déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Forme de livraison

Désignation et N° d'article

StoLook Diamant

Art. N° 0317-001

Conditionnement

Seau plastique de 5 litres.
et par palette de 300 l.

Stockage et transport

Stockage

Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil. Temps de conservation : un an emballage fermé. Les seaux entamés devront être utilisés rapidement.

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Teinte

Une seule teinte.

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/b) : 100 g/l
Ce produit contient maximum 2,2 g/l soit < à 0,5 %.

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Sto SAS Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré C.S. 40045

95872 BEZONS Cédex

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40

Fax 03 80 54 01 31

Z.I. Acti Sud

5, rue Louis Lumière

21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90

Fax 04 72 79 41 99

Z.I. Mi-Plaine

53 Chemin de Genas

69800 ST PRIEST

Metz

Tél 03 87 54 12 20

Fax 03 87 32 40 28

Campus d'activité de la Maxe

57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82

Fax 03 89 53 22 95

5 Impasse des Crêtes

Z.A. Jeune Bois

68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49

Fax 03 83 59 48 50

18 rue Emile Levassor

Z.A. des Franclos

54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00

Fax 01 34 34 56 60

224 rue Michel Carré

95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78

Fax 04 50 71 88 66

Route de l'Usine Bonatrais

74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08

Fax 03 88 81 37 10

Z.A. Vogeleau

Rue du Château d'Angleterre

BP 160

67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00

Fax 02 51 41 40 97

11 rue Pierre Rézeau

85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40

Fax 04 42 01 69 00

Z.I. Les Paluds

187 Avenue du Mistral

13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tél 05 56 07 42 40

Fax 05 56 90 99 80

11 Avenue Archimède

33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10

Fax : 02 99 22 85 10

ZI Sud-Est

7 rue de la Sauvaie

35000 RENNES

Lille

Tél 03 28 76 16 60

Fax 03 20 10 93 50

ZA de la Broye

Rue du Chauffour

59710 ENNEVELIN

Tours

Tél 02 47 34 31 20

Fax 02 47 34 37 30

40 rue des Frères Lumière

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44

Fax 0 820 04 20 45

sto.technique.fr@sto.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30

Formation.fr@sto.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20

Fax 0 820 20 27 21

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr