


Fiche technique

StoLook Piccolo

Revêtements décoratifs multicolore en chips de peinture, mat



Caractéristique

- Application**
- pour l'intérieur
 - mise en peinture de qualité pour murs et plafonds
 - notamment pour les espaces publics, privés ou fortement fréquentés

- Propriétés**
- résistant aux rayures et chocs
 - peut être nettoyé (dans le cas d'une application au rouleau)
 - sans substances à effet « fogging » (noircissement)
 - résistant aux désinfectants
 - ininflammable
 - sans solvant ni plastifiant, à faible taux d'émissions
 - prêt à l'emploi
 - stable à la lumière

- Aspect**
- mat

- Particularités / Indications**
- les teintes du support doivent être commandées avec le numéro de teinte du revêtement de finition

Support

- Exigences**
- Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu de farinage, d'efflorescences et d'agents anti-adhésifs.

Préparations

La préparation du support et la réalisation des opérations de peinture doivent se conformer aux règles de la technique généralement reconnues. Toutes les couches et tous les travaux préliminaires doivent toujours s'adapter au bâtiment et aux exigences auxquelles il est soumis.

Retirer les peintures effritées, comme les anciennes peintures et revêtements non cohésifs, puis nettoyer la surface (mécaniquement ou avec des décapants appropriés).

Les couches d'impression ne doivent pas former de couche brillante.

Supports à absorption normale :
Couche d'impression avec StoPrim Plex ou StoPrim GT.
StoPrim Plex est prêt à l'emploi et, en fonction du pouvoir d'absorption du support, peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 30 % max.

Supports faiblement absorbants :

Fiche technique

StoLook Piccolo

Couche d'impression avec StoPrim Color ou StoPrim Sil Color.

Composants hydrosolubles :
Isolation avec StoPrep Isol.
StoPrep Isol est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Revêtements bicomposant intacts, métaux non ferreux, plastiques :
Appliquer une couche d'impression avec StoAqua TS.

Surfaces contaminées par la moisissure :
Traiter les surfaces avec Geiger STOP ou avec une solution de peroxyde d'hydrogène à 10 % et rincer ensuite à l'eau claire. Pour le traitement des moisissures, tenir compte des recommandations et directives nationales en vigueur.

Pour le revêtement de joints et mastics acryliques, des fissures et/ou des décolorations peuvent apparaître dans la peinture en raison de l'élasticité plus élevée des mastics acryliques. En raison de la grande diversité des produits disponibles sur le marché, des essais doivent être réalisés au cas par cas pour évaluer l'adhérence.

Les systèmes de revêtement et les propositions présentées ne dégagent pas l'applicateur de la responsabilité de vérifier et d'évaluer par lui-même le support.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre Température minimum du support et de l'air : +5 °C

Préparation du matériau Diluer StoLook Struktur F avec environ 10 % d'eau

StoLook Piccolo F est prêt à l'emploi ; bien remuer à faible vitesse de mélange

Lors de la préparation de plusieurs contenants, respecter les paramètres suivants :

- temps de mélange identique
- vitesse de mélange identique

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	application au rouleau	0,30 - 0,40	kg/m ²
	application au pistolet	0,80	kg/m ²
	application à la taloche	0,60 - 0,70	kg/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Fiche technique

StoLook Piccolo

Constitution des couches	Couche de fond : Apprêter tous les supports avec StoLook Struktur F teinté dans la couleur de la couche de finition, de manière couvrante et uniforme Selon la teinte et le support, une application en deux couches avec StoLook Struktur F peut être nécessaire Couche de finition : StoLook Piccolo (Sur les surfaces ou pour les teintes critiques, une deuxième application de produit peut s'avérer nécessaire.) Vitrification : StoPur WV 200 transparent (nécessaire uniquement en cas d'exigences extrêmes, et non pour les teintes intenses) Respecter la fiche technique et les instructions de mise en œuvre !
Application	Application au rouleau, avec pistolet à entonnoir, appliquer à la taloche Application au rouleau : Appliquer non dilué au rouleau poil court ou moyen. Humidifier légèrement le rouleau avant l'utilisation et bien faire pénétrer. Appliquer le matériau au rouleau de manière uniforme en passes croisées. Après un temps d'évaporation d'environ 10 à 20 minutes, selon la température, retravailler la surface avec une brosse à tapisser ou une brosse à badigeon. Application par projection : Pulvériser le matériau non dilué avec le pistolet à godet Sto en effectuant des mouvements circulaires réguliers. Buse : 4 à 6 mm Pression d'air : 2,5 à 3,5 bars Application à la taloche (alternative) : Appliquer le matériau non dilué en couche fine, mais couvrante, avec une taloche en acier inoxydable. Après un court temps d'évaporation, selon la température, lisser de nouveau la surface avec une taloche de lissage en plastique.
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 % : sec en surface après 6 à 10 heures, reprise de travaux possible après 48 heures.
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Fiche technique

StoLook Piccolo

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Remarque :
Lors de l'application avec la taloche, la surface peut apparaître légèrement nuancée selon la teinte.

Remarque sur le séchage :
L'enduit de ragréage au plâtre prévu par l'industrie du fabricant de plaques de placoplâtre peut présenter une sensibilité particulière à l'humidité. Cette sensibilité peut entraîner la formation de cloques, la dilatation de l'enduit de ragréage et des éclatements. C'est pourquoi la fédération allemande de l'industrie du plâtre et des plaques de placoplâtre (Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) recommande dans sa fiche technique « Enduisage de plaques de placoplâtre » d'assurer l'aération et la température nécessaire à un séchage rapide.

Outillage :
Application au rouleau :
par ex. rouleau de peintre Sto Standard à poils courts (réf. 17811-008)
par ex. brosse à tapisser Sto Dachs M7 (réf. 17108-006)

Application par projection :
Sto-Pistolet à Projeter (réf. art. 18854-001)

Application à la taloche :
Sto-Taloche Plastique (réf. art. 08289-002)

Application sur des surfaces exposées à l'eau :
- Tenir compte des classes d'exposition à l'eau conformément à la norme DIN 18534-1:2017-04 et à la fiche technique n° 5 du Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Ce produit ne doit être utilisé que sur des surfaces appartenant à la classe d'exposition à l'eau W0-I (faible exposition à l'eau).

Livraison

Teinte 5 teintes standards, teintes spéciales sur demande, avec une plus-value possible (quantité de commande minimale 450 kg)

Emballage Seaux

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement.
Explication du numéro de lot :
1^{er} Chiffre = chiffre final de l'année, 2^{ème} + 3^{ème} chiffre = semaine.
Exemple : 9450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2029
À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Fiche technique

StoLook Piccolo

Expertise / avis technique

TÜV SÜD - evaluation

StoLook Piccolo (résistance aux désinfectants de surface)
Évaluation de la résistance aux désinfectants de surface

Marquage

Groupe de produits

Revêtements à effets

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.

224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr