


Fiche technique

StoLook Punto F

Farine de marbre et de tuile très fine pour la mise à la teinte des StoCalce Veneziano et StoCalce Marmorino



Caractéristique

Application

- pour l'intérieur
- pour la mise à la teinte naturelle de StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS et StoCalce Activ

Propriétés

- donne un aspect marbre et pierre naturelle

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre température minimale de mise en œuvre et du support : +5 °C

Rapport de mélange

- max. 20 % dans StoCalce Veneziano
- max. 16 % dans StoCalce Marmorino
- max. 20 % dans StoLevell Calce FS
- Max. 20 % dans StoCalce Activ

Préparation du matériau Verser StoLook Punto F dans le matériau de base selon les besoins et mélanger mécaniquement. Plus on ajoute de StoLook Punto F, plus l'aspect de la surface aura une teinte intense. Respecter les rapports de mélange maximaux.

Application Selon le matériau de base et la technique de surface.

Nettoyage des outils Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Si le rapport de mélange maximal est dépassé, le matériau de base devient trop sec et perd sa consistance d'application optimale. Les farines de marbre peuvent être combinées entre elles dans les limites du rapport de mélange maximal.

Pour la farine de tuile Coccio Pesto, mélanger uniquement la quantité qui sera appliquée le jour même. Une fois mélangé, le matériau durcit au bout de 12 heures en raison d'une réaction chimique.

Application sur des surfaces exposées à l'eau :

- Tenir compte des classes d'exposition à l'eau conformément à la norme DIN 18534-1:2017-04 et à la fiche technique n° 5 de la Fédération allemande de l'industrie du plâtre.
- Ce produit ne doit être utilisé que sur des surfaces appartenant à la classe d'exposition à l'eau W0-I (faible exposition à l'eau).

Livraison

Teinte Giallo Mori (marbre jaune mori), Rosso Verona (marbre rose de Vérone), Verde

Fiche technique

StoLook Punto F

Alpi (marbre vert des Alpes), Nero Ebano (marbre noir), Coccio Pesto (farine de tuile)

Emballage Seaux

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé.

Marquage

Groupe de produits Pigment de poudre

Sécurité Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone : +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr