


Fiche technique

StoMiral® K

Enduit de finition minéral conforme à la norme
EN 998-1 d'aspect taloché



Caractéristiques

Application	• pour l'extérieur • enduit de finition amélioré conforme à la norme EN 998-1 • sur tous les supports hydrauliques et minéraux • en tant qu'enduit de finition pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur StoTherm et bardage ventilé StoVentec R Enduits, avec sous-enduits hydrauliques • sur partie en soubassement, protéger avec un produit d'imperméabilisation ou spécifique avant application du StoMiral K
Propriétés	• très perméable au CO₂ et à la vapeur d'eau • résistant aux intempéries • hydrophobe • excellentes propriétés de mise en œuvre • avec un grain de marbre de haute qualité provenant de gisements naturels • sans dioxyde de titane
Aspect	• aspect taloché • surfaces StoSignature

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
Classe de mortier	EN 998-1	CS II	
Classe de mortier	DIN 18550-1/-2	P II	
Densité brute du mortier solidifié	EN 1015-10	1,4 g/cm ³	
Résistance à la flexion	EN 1015-11	1,4 N/mm ²	
Résistance à la pression	EN 1015-11	3,5 N/mm ²	
Module d'élasticité dynamique	TP BE-PCC	3.300 N/mm ²	
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau		≤ 20	
Absorption d'eau	ETAG 004	< 0,5 kg/m ²	
Absorption d'eau (classe)	EN 1015-18	C ≤ 0,20 kg/(m ² *min ^{0,5})	W _c 2
Conductivité thermique	EN 1745	≤ 0,45 W/(m*K) pour P=50%	valeur de tableau
Conductivité thermique	EN 1745	≤ 0,49 W/(m*K) pour P=90%	valeur de tableau

Fiche technique

StoMiral® K

Comportement au feu	EN 13501-1	A1
Rendement		760 L/t

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences Le support doit être solide, sec, cohésif et dépourvu de graisse et de poussière. L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent endommager les couches suivantes, par ex. formation de cloques, décollements et fissures.

Préparations Contrôler la cohésion des couches existantes. Supprimer les couches non cohésives.
Recommandation: Apprêter le support avec StoPrep Miral.

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre Ne pas appliquer le produit avec une exposition directe et intensive aux rayons du soleil ou sur des supports à température élevée.

Veiller à appliquer à l'abri des vents forts pendant l'application et durant la première phase de séchage..

Température de mise en œuvre Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +30 °C

Temps de mise en œuvre à +20 °C : env. 60 minutes

Rapport de mélange 7,0 l d'eau pour 25 kg de produit

Préparation du produit Préparer l'eau et y ajouter le mortier sec pré-mélangé Mélanger pendant env. 2 minutes, laisser reposer pendant env. 5 minutes, puis remélanger pendant env. 30 secondes. Le produit doit être mélangé par sac.

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
	K 1,5	1,80	kg/m²

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.

Fiche technique

StoMiral® K

Constitution des couches	couche d'impression : Selon la nature et l'état du support, recommandations d'un primaire ex : StoPrim Sol GT, StoPrim Grundex, Stoplex W Couche intermédiaire : StoPrep Miral Couche de finition : StoMiral K (avec revêtement de peinture supplémentaire, si nécessaire)
Application	application manuelle, mécanique Appliquer uniformément le produit à taille du grain avec une taloche en acier inoxydable. Structurer la surface avec une taloche en plastique, une éponge en caoutchouc, une taloche en polystyrène ou une taloche en bois. Le produit peut également être projeté avec des machines adaptées pour un rendu texturé fin. La technique de travail, l'outillage de mise en œuvre et les supports influent énormément sur le rendu final. L'outillage recommandé est indicatif.
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Le temps de séchage dépend de la température, du vent et de l'humidité relative de l'air. En présence de conditions atmosphériques défavorables, toujours prendre les mesures de protection adaptées (ex : contre la pluie, etc.) sur la surface de façade à traiter ou encore fraîche. Le séchage à cœur dépend des conditions météo et dure env. 1 jour/mm d'épaisseur. avec une température ambiante et du support de +20 °C ainsi qu'une humidité relative de l'air de 65 % : recouvrable après environ 24 à 48 heures.
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
Entretien des façades	Il est impossible d'anticiper le développement éventuel de mousses ou de verdissements sur une façade qui dépend de très nombreux paramètres (environnement, présence d'une forêt, arbres à pollens, exposition aux vents, à la pluie, etc.). Il appartient à la Maîtrise d'Ouvrage, en tant que propriétaire du bâtiment, de mettre en place un programme d'entretien régulier. À titre indicatif, un nettoyage à l'eau sous pression tous les 5 ans est recommandé, avec ou sans l'utilisation de StoDécontaminant Concentré selon le niveau d'encrassement. Cette fréquence peut être ajustée en fonction de l'environnement.
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Par temps froid et humide, des efflorescences peuvent apparaître sur tous les enduits à prise hydraulique. Celles-ci ne résultent pas de défauts technico-fonctionnels et ne donnent pas lieu à réclamation.

Fiche technique

StoMiral® K

Livraison

Teinte

blanc, teintable dans le nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade restreints, marqués par ce symbole (O).

Si le produit est utilisé dans une version teintée, en principe, une peinture de finition et d'égalisation supplémentaire est nécessaire. Sto ne peut garantir la parfaite uniformité d'une teinte et l'absence de taches lors du séchage dont le processus physicochimique est lié aux conditions climatiques et environnementales et au type de support rencontré.

Conformément à la réglementation en vigueur selon les DTU 42.1/59.1 et le cahier 3035 du CSTB, les teintes de coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 ou de TSR (Taux de Réfexion Solaire) inférieur à 30% sont exclues. En climat de montagne et au-dessus de 1300 m d'altitude, le coefficient d'absorption est limité à 0,5. Sont concernés par cette réglementation, les revêtements de finition des systèmes d'imperméabilité, décoratifs et d'ITE.

Vérifier au préalable, la conformité des teintes foncées avec la réglementation en vigueur.

Grain de structure :

Les grains de structure sont des marbres couleur blanc naturel. Le veinage naturel du marbre peut être visible en plusieurs endroits isolés comme des grains de structure plus foncés dans l'enduit de finition.

La teinte du grain de structure peut apparaître en surface sur l'enduit de finition terminé pour les teintes claires, surtout pour les teintes de jaune clair. Dans de très rares cas, le grain du marbre peut occasionner des marques ponctuelles en raison d'ingrédients naturels, par ex. la pyrite.

Ces deux effets reflètent le caractère naturel d'un enduit de finition garni de marbre et attestent des propriétés naturelles des matières premières utilisées. Il s'agit d'une propriété intrinsèque.

Teintable

Produit teintable en usine

Emballage

sac en papier 25 kg

Stockage

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit sec.

Durée de stockage

Ce produit a une teneur réduite en chromates, voire une faible teneur en chromates.

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.

Explication du numéro de lot :

1^{er} Chiffre = chiffre final de l'année, 2^{ème} + 3^{ème} chiffres = semaine.

Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

Expertise / avis technique

ETA-05/0130

StoTherm Vario 1 (EPS et StoLevell Uni)
Évaluation technique européenne

Fiche technique

StoMiral® K

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS et StoLevell Novo) Évaluation technique européenne
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS et StoLevell Duo et StoLevell Duo Plus) Évaluation technique européenne
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L de roche et StoLevell Uni) Évaluation technique européenne
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L et StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Évaluation technique européenne
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (construction bois - HWF et StoLevell Uni , fixation : chevillée) Évaluation technique européenne
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (construction maçonnerie – HWF) et StoLevell Uni / cheville / colle) Évaluation technique européenne
ETA-17/0406	StoVentec R Enduits minéraux -bardage ventilé-(ossature bois ou métallique) StoLevell Uni)
Avis Technique Français	StoVentec R Enduits minéraux-bardage ventilé sur support bois- (ossature bois) StoLevell Uni)
Avis Technique Français	StoVentec R Enduits minéraux-bardage ventilé sur support maçonné ou béton (ossature bois ou métallique) StoLevell Uni)
ETA-09/0267	StoTherm Resol Évaluation technique européenne
Avis Technique Français	StoRéno (en ETICS ou sur ancien support maçonnerie ou béton revêtu) et StoLevell Uni, cheville / colle
natureplus® - Certificat 0300-0701-046-2	StoTherm Wood Environnement - Santé - Fonction

Marquage

Groupe de produits Enduit de finition minéral

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre..

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.
La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr