



StoPrim S

(Impression pigmentée et solvantée pour systèmes d'imperméabilité Irtop et systèmes décoratifs)

Description du produit		Domaine d'utilisation	Consommation			
Liant		Imprégnation consolidante et	150 à 300 a/m ² Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support			
Résine polymère en solution		opacifiante des supports bruts, ou peints, farinants ou poudreux destinés à recevoir l'un des systèmes d'imperméabilité de façade, Irtop I.1	Nettoyage de l'outillage Avec du white-spirit immédiatement après utilisation.			
Caractéristiques						
• Excellente adhérence sur le support. • Régularise l'absorption des fonds		- béton - enduit de ciment ou bâtard - béton préfabriqué - béton cellulaire - enduit plâtre - pâte de verre - grès cérame	Mesure de sécurité Consulter la fiche de données de sécurité.			
Aspect Blanc			Forme de livraison			
Densité 1,43		Conditions de mise en œuvre	Désignation et N° d'article StoPrim S - Art. N° 02195-001			
Extrait sec (en poids) 67,7 %		Application Diluer StoPrim S avec 10% maximum de white-spirit en fonction du pouvoir absorbant du support. Pour des supports à pouvoir absorbant élevé, il sera préférable d'appliquer deux couches de StoPrim S dilué, "frais sur frais".	Conditionnement Bidon métallique de 25 kg et par palette de 675 kg.			
Sec au toucher 2 heures			Stockage et transport			
Recouvrable après 24 heures			Stockage Stocké à l'abri du gel et des rayons du soleil, en emballage fermé, le produit se conserve 1 an.			
<table><tr><td>Classification AFNOR</td></tr><tr><td>NF T 36005</td></tr><tr><td>Famille I - Classe 7b1</td></tr></table>		Classification AFNOR	NF T 36005	Famille I - Classe 7b1	Matériel De préférence à la brosse ou au rouleau poils moyens.	
Classification AFNOR						
NF T 36005						
Famille I - Classe 7b1						

Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.

Sto SAS

Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré
CS. 40045
95872 BEZONS Cédex
Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

Agences de :

Dijon

Tél 03 80 51 77 40
Fax 03 80 54 01 31
Z.I. Acti Sud
5, rue Louis Lumière
21160 MARSANNAY LA COTE

Lyon

Tél 04 72 79 41 90
Fax 04 72 79 41 99
Z.I. Mi-Plaine
53 Chemin de Genas
69800 ST PRIEST

Metz

Tél 03 87 54 12 20
Fax 03 87 32 40 28
Campus d'activité de la Maxe
57140 LA MAXE

Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82
Fax 03 89 53 22 95
5 Impasse des Crêtes
Z.A. Jeune Bois
68270 WITTENHEIM

Nancy

Tél 03 83 59 48 49
Fax 03 83 59 48 50
18 rue Emile Levassor
Z.A. des Franclos
54710 LUDRES

Paris

Tél 01 34 34 57 00
Fax 01 34 34 56 60
224 rue Michel Carré
95870 BEZONS

Thonon

Tél 04 50 71 04 78
Fax 04 50 71 88 66
Route de l'Usine Bonatrais
74140 SCIEZ

Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08
Fax 03 88 81 37 10
Z.A. Vogeleau
Rue du Château d'Angleterre
BP 160
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00
Fax 02 51 41 40 97
11 rue Pierre Rézeau
85260 LA COPECHAGNIERE

Aubagne

Tél 04 42 18 39 40
Fax 04 42 01 69 00
Z.I. Les Paluds
187 Avenue du Mistral
13400 AUBAGNE

Bordeaux

Tél 05 56 07 42 40
Fax 05 56 90 99 80
11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

Rennes

Tél 02 23 61 19 10
Fax : 02 99 22 85 10
ZI Sud-Est
7 rue de la Sauvaie
35000 RENNES

Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44
Fax 0 820 04 20 45
sto.technique.fr@stoeu.com

Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30
Formation.fr@stoeu.com

Service Clients

Tel 0 820 20 27 20
Fax 0 820 20 27 21

Lille

Tél 03 28 76 16 60
Fax 03 20 10 93 50
ZA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 ENNEVELIN

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site : www.sto.fr