

Fiche technique

StoSeal Band Elast

Bande d'étanchéité flexible en caoutchouc butyle



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour l'étanchéité des joints de raccordement lors de la réalisation d'un deuxième niveau d'étanchéité sous les appuis de fenêtre

Propriétés

- en caoutchouc butyle avec film PE souple
- auto-adhésif
- à fort pouvoir d'adhérence
- ductile au niveau plastique
- mise en œuvre facile
- sans solvant et exempt de bitume
- résistant aux températures de -40 °C à +80 °C

Format

- largeur : 75 mm
- longueur de rouleau : 30 m

Particularités / Indications

- Ne peut pas être recouvert par un sous-enduit ou un enduit de finition.

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	DIN EN ISO 10563	1,4 g/cm ³	
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	DIN 53122	> 766.000	
Teneur en solide	DIN EN ISO 10563	> 99 %	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences

Support solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant entraver le collage (graisse, saleté, etc.). Un nettoyage est recommandé. Effectuer un essai de collage.

Préparations

Les supports poreux doivent être prétraités avec StoPrim Butyl

Fiche technique

StoSeal Band Elast

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +30 °C
-------------------------------------	--

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Application	Dérouler le ruban depuis le rouleau et le découper. Retirer le film de protection à moitié et coller soigneusement le ruban sur un côté (par exemple sur le châssis de fenêtre). Ensuite, retirer la deuxième moitié du film de protection et appliquer soigneusement le ruban sur le support adjacent. Veiller à faire se chevaucher les rubans au niveau des angles. Aucun vide ne doit se former. Pour obtenir une adhérence optimale du début, utiliser une roulette de pression.
--------------------	--

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Selon le domaine d'application, le ruban sera ensuite recouvert par une tablette de fenêtre. L'exposition directe aux intempéries (pendant la phase de chantier) ne doit pas dépasser 3 mois.
---	---

Livraison

Teinte	noir
---------------	------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker dans un endroit frais et sec. Protéger des rayons du soleil.
-------------------------------	--

Durée de stockage	Maximum 24 mois après la date de fabrication.
--------------------------	---

Marquage

Groupe de produits	Accessoires pour système d'ITE
---------------------------	--------------------------------

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr