


## Fiche technique

### StoSil® MP

Enduit de finition silicaté d'aspect modelable



#### Caractéristiques

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour l'extérieur</li> <li>• sur maçonnerie, façades isolées et façades ventilées avec sous-enduit</li> <li>• sur supports hydrauliques et organiques</li> <li>• ne convient pas pour les surfaces horizontales ou inclinées exposées aux intempéries</li> </ul> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propriétés</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• enduit extérieur conforme à la norme EN 15824</li> <li>• classification D3 : DTU 59.1</li> <li>• A2-s1, d0 conforme à la norme EN 13501-1</li> <li>• surface hydraulique, aspect mat</li> <li>• comporte au plus 5% de composés organiques</li> <li>• avec protection de film encapsulée</li> <li>• excellente perméabilité à la vapeur d'eau</li> <li>• résistant à l'eau</li> <li>• résistant aux intempéries</li> <li>• avec un grain de marbre de haute qualité provenant de gisements naturels</li> </ul> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Classification</b> | • AFNOR NF T36-005: Famille II – Classe 3 |
|-----------------------|-------------------------------------------|

|               |                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• en tant qu'enduit modelable</li> <li>• en tant qu'enduit fin</li> </ul> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Particularités / Indications</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• produit mécanisable</li> <li>• protéger les surfaces fragiles (verre, marbre, surfaces laquées ou à laquer, etc.)</li> <li>• pour les enduits fins feutrés ou délavés, il peut être nécessaire d'appliquer des couches supplémentaires d'enduit pour égaliser le support.</li> </ul> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Caractéristiques techniques

| Critère                                                                             | Norme/ Prescription d'essai | Valeur/ Unité                               | Indications                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Densité                                                                             | EN ISO 2811                 | 1,5 - 1,7 g/cm <sup>3</sup>                 |                                         |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd -Epaisseur de couche d'air équivalente | EN ISO 7783                 | 0,08 - 0,11 m                               | V1 diffusion élevée                     |
| Taux de perméabilité à l'eau w                                                      | EN 1062-1                   | < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> ) | W3 faible (bonne résistance à la pluie) |

## Fiche technique

### StoSil® MP

|                                                                   |             |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Coefficient $\mu$ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | EN ISO 7783 | 30 - 60     | V1 diffusion élevée |
| Comportement au feu                                               | EN 13501-1  | A2-s1, d0   |                     |
| Conductivité thermique                                            | DIN 4108    | 0,7 W/(m*K) |                     |

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

#### Support

##### Exigences

Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu de farinage, d'efflorescences et d'agents anti-adhésifs. L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent endommager les couches suivantes, par ex. formation de cloques, décollements et fissures.

Si le produit est utilisé en « enduit fin feutré » en couche fine, l'application de couches d'égalisation supplémentaires sur le support est nécessaire. Pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec un changement d'isolant, ex. une bande coupe-feu ou une protection contre l'incendie, ces zones doivent être pré-enduites avant l'application de l'enduit de base.

Épaisseurs de couches dans le système d'isolation thermique par l'extérieur :

- Système complet d'enduit : minimum 4 mm
- Le sous-enduit sur la construction en enduit fin doit présenter une épaisseur de plus de 3,0mm.
- Recommandation: Afin d'éviter les marques sur le support, appliquer des couches supplémentaires pour niveler le sous-enduit.

##### Préparations

Vérifier que les couches existantes sont cohésives. Supprimer les couches non cohésives.

#### Mise en œuvre

##### Conditions de mise en œuvre

Ne pas appliquer le produit avec une exposition directe et intensive aux rayons du soleil ou sur des supports à température élevée.

Veiller à appliquer à l'abri des vents forts pendant l'application et durant la première phase de séchage.

##### Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C  
Température maximale du support et de l'air : selon DTU 59.1

##### Préparation du produit

Diluer en ajoutant le moins d'eau possible pour atteindre la bonne consistance d'application. Remuer énergiquement le produit avant la mise en œuvre. Si le produit est appliqué à l'aide d'une machine ou d'une pompe, régler la consistance d'application en conséquence. Ne pas diluer les produits aux teintes soutenues, ou alors avec très peu d'eau. Une trop forte dilution du produit amoindrit ses propriétés, par ex. en ce qui concerne la mise en œuvre, le pouvoir couvrant ou l'intensité de la teinte.

##### Consommation

| Type d'application | Consommation appr. |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| en couche fine     | 1,50               | kg/m <sup>2</sup> |

## Fiche technique

### StoSil® MP

|                   |      |                   |
|-------------------|------|-------------------|
| en couche moyenne | 2,50 | kg/m <sup>2</sup> |
| en couche épaisse | 4,00 | kg/m <sup>2</sup> |

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.

**Constitution des couches**

Couche d'impression :  
selon le type et l'état du support, des couches d'impression régulant l'absorption des fonds à effet consolidateur peuvent être nécessaires.  
Par exemple : recommandations d'emploi d'un primaire StoPrim Sol GT, Stoplex W, StoPrim Grundex.

Couche intermédiaire sur d'anciens revêtements cohésifs minéraux :  
Sur un support minéral, il est recommandé d'utiliser une couche intermédiaire créant un pont d'adhérence et égalisant le pouvoir d'absorption. Remarque : L'absence de couches intermédiaires peut compromettre les propriétés d'application et l'aspect du produit.  
Produits : StoPrep Miral

**Application**

Application manuelle, mécanique

En règle générale, une finition manuelle de l'enduit de finition fraîchement posé est nécessaire afin d'obtenir la structure et la fonctionnalité souhaitées.

Application en couches fines  
Appliquer uniformément le produit à taille du grain avec une taloche en acier inoxydable.  
épaisseur de couche : min. 1 mm, max. (localement) 5 mm Structurer selon la structure de surface souhaitée avec une taloche, une brosse, un rouleau à reliefs, une truelle, une spatule ou une éponge. Le produit est feutrage. Sur les surfaces plus grandes, et en fonction des conditions de mise en œuvre, un film peut se former.

Recommandation en ravalement pour l'application d'une surface d'enduit fin feutré

Étape 1 : Sur le support préparé, appliquer un enduit de finition d'aspect taloché (taille de grain 1,5) à l'aide d'une taloche en acier inoxydable et lisser légèrement. Travailler ensuite le surplus d'enduit et les grains de structure dans la surface à l'aide d'une taloche en plastique. Laisser sécher la surface. À l'aide d'une spatule large, retirer les grains dépassant de la surface.

Étape 2 : utilisation de l'enduit modelable en tant qu'enduit fin :  
Appliquer l'enduit modelable de manière régulière, sur une épaisseur d'environ 1mm. Laisser brièvement sécher l'enduit de finition, puis feutrer régulièrement avec une éponge en latex (Sto-Eponge à niveler) ou à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Pendant le feutrage, nettoyer régulièrement l'éponge ou la spatule avec de l'eau, ou à l'aide d'un pulvérisateur, par exemple.

Application de l'enduit modelable aspect brossé :  
Appliquer l'enduit modelable bien couvrant, en 2 couches puis brosser la surface à l'aide d'une brosse.

## Fiche technique

### StoSil® MP

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p>Pour prévenir efficacement l'attaque par les algues et champignons et afin de protéger la surface de manière optimale, appliquer 2 couches de peinture de façade sur le crépi de finition, par ex. StoColor Lotusan®G.<br/>L'outillage recommandé est indicatif.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre</b>                | <p>Séchage physique du produit par évaporation de l'eau.<br/>Une forte épaisseur (&gt; 2 mm), une humidité du support et de l'air plus élevée, une projection d'eau ou de pluie, un phénomène de condensation, des températures faibles et une faible circulation d'air peuvent prolonger le temps de séchage du produit.</p> <p>En présence de conditions atmosphériques défavorables, toujours prendre les mesures de protection adaptées (contre la pluie, etc.) sur la surface de façade à traiter ou encore fraîche.</p> <p>Le produit est recouvrable au plus tôt après un temps de séchage de 24 heures, pour des conditions de séchage présentant une température de l'air et du support d'environ +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 %, en fonction du revêtement à poser (valeur Sd).</p> |
| <b>Nettoyage des outils</b>                                         | <p>Nettoyer à l'eau après utilisation. Recueillir l'eau de nettoyage/rinçage et l'éliminer de façon appropriée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indications, recommandations, informations spéciales, divers</b> | <p>Lors de l'application, veiller à éviter les inclusions d'air dans le support et dans l'enduit. Elles peuvent entraîner la formation de cloques. Ne pas modeler avec des outils humides. Risque de formation de taches.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Entretien des façades</b>                                        | <p>Il est impossible d'anticiper le développement éventuel de mousses ou de verdissements sur une façade qui dépend de très nombreux paramètres (environnement, présence d'une forêt, arbres à pollens, exposition aux vents, à la pluie, etc.). Il appartient à la Maîtrise d'Ouvrage, en tant que propriétaire du bâtiment, de mettre en place un programme d'entretien régulier.</p> <p>À titre indicatif, un nettoyage à l'eau sous pression tous les 5 ans est recommandé, avec ou sans l'utilisation de StoDécontaminant Concentré selon le niveau d'encrassement. Cette fréquence peut être ajustée en fonction de l'environnement.</p>                                                                                                                                                                  |

#### Livraison

##### Teinte

blanc, teintable dans le nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade restreints, marqués par le rond (□), dans le respect des normes françaises.

Conformément à la réglementation en vigueur selon les DTU 42.1/ 59.1 et le cahier 3035 du CSTB, les teintes de coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 ou de TSR (Taux de Réflexion Solaire) inférieur à 30% sont exclues. En climat de montagne et au-dessus de 1300 m d'altitude, le coefficient d'absorption est limité à 0,5. Sont concernés par cette réglementation, les revêtements de finition des systèmes d'imperméabilité, décoratifs et d'ITE.

## Fiche technique

### StoSil® MP

Dans le cas d'une isolation thermique extérieure, on veillera à ne pas juxtaposer, sans joint de fractionnement, les teintes dont la différence de coefficient d'absorption est supérieure à 0,2.

Vérifier au préalable, la conformité des teintes foncées avec la réglementation en vigueur.

#### Stabilité des teintes:

Les intempéries, l'intensité des rayons UV et l'influence de l'humidité modifient l'aspect au fil du temps. Des différences visibles de teinte peuvent apparaître. Ce processus de modification est influencé par les conditions d'application du produit sur chantier. Recommandation: Améliorer la stabilité des teintes soutenues et/ou très sombres en appliquant des couches supplémentaires.

#### Précision sur les teintes :

Sto ne peut garantir la parfaite uniformité d'une teinte et l'absence de taches lors du séchage dont le processus est lié aux conditions climatiques et environnementales, au type de support, en cas particulier, dans le cas de :

- a. absorption irrégulière du support
- b. différents degrés d'humidité du support à la surface
- c. fortes différences d'alcalinité et/ou de composition du support à certains endroits
- d. rayonnement solaire direct avec formation d'ombres aux contours nettement délimités sur le revêtement encore humide

#### Grain de structure :

Les grains de structure sont des marbres couleur blanc naturel. Le veinage naturel du marbre peut être visible en plusieurs endroits isolés comme des grains de structure plus foncés dans l'enduit de finition.

La teinte du grain de structure peut apparaître en surface sur l'enduit de finition terminé pour les teintes claires, surtout pour les teintes de jaune clair. Dans de très rares cas, le grain du marbre peut occasionner des marques ponctuelles en raison d'ingrédients naturels, par ex. la pyrite.

Ces deux effets reflètent le caractère naturel d'un enduit de finition garni de marbre et attestent des propriétés naturelles des matières premières utilisées. Il s'agit d'une propriété intrinsèque.

#### Elimination d'additifs par lavage :

Lorsque les revêtements ne sont pas encore secs, une exposition à l'eau, par ex. la rosée, le brouillard ou la pluie, risque de faire migrer des additifs du revêtement et de les accumuler sur la surface. L'effet peut être plus ou moins visible selon l'intensité de la teinte. Ce phénomène n'a aucun impact sur la qualité du produit. Les effets s'estompent au fil des intempéries.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teintable</b> | Nuançage possible avec max. 1 % de StoTint Aqua. Un ajout de colorant incorporé manuellement ne peut se faire que ponctuellement pour un seau donné, il est donc impossible de garantir parfaitement la même couleur sur plusieurs seaux. Dans ce cas, l'utilisation d'une machine à teinter en agence ou en usine est indispensable |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>Emballage</b> | Seau |
|------------------|------|

## Fiche technique

### StoSil® MP

#### Stockage

**Conditions de stockage** Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

#### Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.

Explication du numéro de lot :

1<sup>er</sup> Chiffre = chiffre final de l'année, 2<sup>ème</sup> + 3<sup>ème</sup> chiffre = semaine.

Exemple : 9450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45<sup>e</sup> semaine de 2029

À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

#### Expertise / avis technique

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETA-05/0130             | StoTherm Vario 1 (PSE et StoLevell Uni)<br>Évaluation technique européenne                                                 |
| ETA-06/0045             | StoTherm Vario 3 (PSE et StoLevell Novo)<br>Évaluation technique européenne                                                |
| ETA-06/0107             | StoTherm Vario 4 (PSE et StoLevell Duo et StoLevell Duo Plus)<br>Évaluation technique européenne                           |
| ETA-09/0231             | StoTherm Mineral 1 (L de roche et StoLevell Uni)<br>Évaluation technique européenne                                        |
| ETA-08/0303             | StoTherm Wood 1 (construction bois - FDB et StoLevell Uni ,<br>fixation : chevillée)<br>Évaluation technique européenne    |
| ETA-09/0304             | StoTherm Wood 2 (construction maçonnerie – FDB) et StoLevell<br>Uni / cheville / colle)<br>Évaluation technique européenne |
| ETA-09/0267             | StoTherm Resol<br>Évaluation technique européenne                                                                          |
| Avis Technique Français | StoVentec R Enduits minéraux -bardage ventilé sur support bois<br>(ossature bois) StoLevell Uni)                           |
| Avis Technique Français | StoVentec R Enduits minéraux-bardage ventilé sur support<br>maçonné ou béton (ossature bois ou métallique) StoLevell Uni)  |
| ETA-17/0406             | StoVentec R<br>Évaluation technique européenne                                                                             |
| Avis Technique Français | StoRéno (en ETICS ou sur ancien support maçonnerie ou béton<br>revêtu) et StoLevell Uni, cheville / colle                  |

#### Marquage

**Groupe de produits** Enduit de façade

#### Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !  
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

## Fiche technique

### **StoSil® MP**

#### **Indications spéciales**

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

#### **Sto S.A.S.**

224 rue Michel Carré  
F - 95872 Bezons  
Téléphone: +33 1 34 34 57 00  
[www.sto.fr](http://www.sto.fr)