


Fiche technique

Stoplex W

Couche d'impression incolore, universelle, en phase aqueuse, à base d'acrylate, renforcée en résine siloxane



Caractéristiques

Application	• pour l'extérieur • sur supports minéraux et organiques • pour la consolidation d'anciens revêtements farinants, mais cohésifs et d'enduits sableux • pour réguler et réduire l'absorption des enduits poreux, absorbants, ou crayeux en surface • s'utilise également sur plâtre
Propriétés	• consolide les supports • renforcé en siloxane • très résistant à l'eau • fort pouvoir de pénétration • régule l'absorption des fonds • crée un pont d'adhérence • diluable à l'eau
Aspect	• incolore, légèrement jaunâtre
Particularités / Indications	• Les couches d'impression doivent être adaptées au support existant avec le diluant correspondant, elles ne doivent pas former de couche brillante.

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu d'efflorescences et
------------------	---

Fiche technique

Stoplex W

d'agents anti-adhésifs.

Préparations	Contrôler la cohésion des couches existantes. Supprimer les couches non cohésives.		
Mise en œuvre			
Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : selon le DTU 59.1		
Préparation du produit	Agiter soigneusement le produit dans son contenant d'origine avant la mise en œuvre. Selon le pouvoir d'absorption du support, diluer le produit avec de l'eau jusqu'à un rapport de mélange de 1:1.		
Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par couche	0,10 - 0,40	l/m²
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.		
Application	application au pinceau, au rouleau ou par projection Airless		
	Appliquer le produit avec un rouleau adapté, ou à l'aide d'un pulvérisateur airless, par ex. un appareil ino Spray. en fonction du support		
	Prendre des mesures adéquates pour assurer la protection contre le brouillard de pulvérisation. Les couches d'impression ne doivent pas former de couche brillante.		
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau.		
	Un taux d'humidité de l'air élevé, des températures basses et une faible circulation d'air prolongent le temps de durcissement et de séchage		
	Avec une température ambiante et du support de +20 °C ainsi qu'une humidité relative de l' air de 65 % : recouvrable après 12 heures env.		
Nettoyage des outils	Nettoyer à l' eau immédiatement après utilisation.		
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Porter un équipement ou des vêtements de protection adaptés lors de la projection ou de la pulvérisation.		

Fiche technique

Stoplex W

Approvisionnement

Teinte Incolore

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Durée de stockage La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 1450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2021

Marquage

Groupe de produits Couche d'impression

Sécurité Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Indications spéciales

Assurances : Produit assuré auprès de la Compagnie AXA au titre de la Responsabilité professionnelle des Fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr